



## Zinkspray ZS HCP

### Toepassing

Deze dunlagige zinkspray biedt een uitstekende kathodische langdurige corrosiebescherming. Is geschikt voor het bijwerken van thermisch verzinkte bouwdelen, voor het repareren van kleine gebreken of het bijwerken van beschadigde zinklagen. Uitgebreide corrosie testen lieten uitstekende resultaten zien voor dit snel en eenvoudig achteraf aan te brengen corrosiebeschermingsmiddel. Corrosie problemen aan zaagkanten kunnen hiermee probleemloos en betrouwbaar worden opgelost.

### Montage

De spuitbus ca. 3 minuten goed schudden en aansluitend op een afstand van 20 – 30 cm in een draaiende beweging opspuiten. Het te behandelen oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. De aangebrachte laagdikte dient tussen de 10 en 30 µm te liggen. Na gebruik door de spuitbus op z'n kop te houden kortstondig schoonblazen.

### Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid:	250°C tot 300°C
Zoutsproei neveltest:	> 500 uur volgens DIN EN ISO 9227
Droogtijd in de openlucht:	Stofdroog in 20 – 30 Minuten, uithardingstijd ca. 24 uur

Puntlassen mogelijk  
Elektrisch geleidend

Type	Inhoud	Verpakt per [stuk]	Artikelnummer
ZS	400 ml	1	<b>112873</b>